

Quarzsand N 0.10 - 0.30 mm

Produktbeschreibung

In unserem Werk werden natürliche Kristallquarzsande und Kiese nach selektiver Gewinnung mehrfach gewaschen und auf nassmechanischem Wege klassiert. Durch weitere Aufbereitungsprozesse in modernen Trocknungs- und Siebanlagen wird der feuergetrocknete Quarzsand in die einzelnen Fraktionen getrennt und in Silos gelagert.

Zusatzinformation

Körnung in mm	0.10 - 0.30
Kornform	Natürlich gerundet
Farbe	Grau
Verpackung	Papiersack à 25 kg
Lagerort	Bärschwil, Bern, Zürich
Zustand	Feuergetrocknet

Technische Daten

Härte nach Mohs	7
Schüttgewicht in kg/m ³	1'500
Spezifisches Gewicht in kg/m ³	2.65

Chemische Richtwerte

SiO ₂	97.4%
Al ₂ O ₃	1.20%
K ₂ O Na ₂	0.90%
CaO MgO	0.05%
Glühverlust	0.05%
TiO ₂	0.04%
Fe ₂ O ₃ TiO ₂	0.02%