



Fixit 148 L plus

Weissputz spritzbar leicht

Anwendung: Fixit 148 L plus ist ein einschichtiger, maschinengängiger Weissputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten in der Qualitätsstufe Q3 auf Wände und Decken im Trockenbereich. Fixit 148 L plus ist als maschinengängiger Weissputz ideal einsetzbar im Neubau und bei Renovationen. Als Untergründe sind Beton, alte putzartige Untergründe und tragfähige Farbanstriche sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei unregelmässigen oder saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich, vorgängig Musterflächen zu erstellen.

- Eigenschaften:**
- Mit integrierter Haftbrücke
 - Weissputz zum Spritzen
 - Für Neubauten und Renovationen
 - ECO-zertifiziert
 - Fein und glatt
 - Feuchtigkeitsregulierend
 - Ökologisch
 - Schleifbar
 - Oberfläche Q3
 - A+ zertifiziert (VOC und Formaldehyd)

Verarbeitung:



Technische Daten:			
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	25 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	25 kg/EH	1'000 kg/EH
Wasserzugabe	18 - 20 l/Sack	18 - 20 l/Sack	
Verbrauch	ca. 0,7 kg/m ² /mm		
Verarbeitungszeit	90 - 120 min		
Schichtdicke	auf alte putzartige Untergründe mind. 3 mm auf Betondecken mind. 5 mm auf rohe Wände mind. 10 mm		
Trockenrohichte	ca. 800 kg/m ³		
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 2 N/mm ²		
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 1 N/mm ²		

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Naturgips, Kalkhydrat
 - Zuschlagstoffe: Kalkfiller, Perlite
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler, Haftvermittler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können. Zur Erzielung einer sehr glatten Oberfläche kann zusätzlich der Fixit 404 Gips-Rollspachtel als «Finish» appliziert werden.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



Fixit 148 L plus

Weissputz spritzbar leicht

Zertifikate:

Herkunft:

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden. Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche ist für eine gute Belüftung der Räume zu sorgen.