

Produktdatenblatt

Planogran 22

Produktebeschreibung	Planogran 22 ist ein gipshaltiger Glattputz für den Trockenbereich
Zusammensetzung	Bindemittel: Gips, Weiskalkhydrat Zusatzstoffe: Kalkstein Zusatzmittel: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Verzögerer etc.
Anwendungsbereich	Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden. Planogran 22 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbanstrichen, Abrieben und Spritzputzen. Planogran 22 nicht im direkten Spritzwasserbereich verwenden.
Schichtstärke	2 - 5 mm Zum Tapezieren min. 3 mm
Verbrauch	pro m ² ca. 1.0 kg / mm Schichtstärke
Lieferform	Sack à 25 kg
Verarbeitung	Wasserzugabe pro Sack ca. 20 Liter Verarbeitungszeit inkl. Glättephase: bis 50 Minuten Offenzeit: bis 30 Minuten Verarbeitung nicht unter +5° C Planogran 22 wird von Hand und auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Planogran 22 ist einschichtig auszuführen. Gestrichene Oberflächen oder grundierte Gips- und Gipsfaserplatten müssen mit Granolan Haftbrücke vorbehandelt werden oder dem Planogran 22 ist 1 kg Binder A/Sack beizufügen. Bei kritischen Untergründen sind vorgängig Haftversuche durchzuführen. Zu hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen sowie schockartiges Heizen oder Entfeuchten führen beim Planogran 22 zu Folgeschäden wie Verlust der Eigenfestigkeit, verminderte Haftung, unterschiedliches Saugverhalten etc. Beschichtungen auf Gips- und Gipsfaserplatten dürfen erst aufgebracht werden, wenn keine grösseren Längenänderungen der Gipsbauplatten infolge Feuchte- oder Temperaturänderungen auftreten.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise

Achtung

H319: Verursacht schwere Augenreizung

Calciumhydroxid,
CAS-Nr. 1305-62-0, EG-Nr. 215-137-3

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen

P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen

P302a: BEI DER BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

