

Sumpfkalk holzgebrannt

Bezeichnung	Sumpfkalk holzgebrannt Calciumhydroxid, Ca(OH) ₂ Kalkbrei aus holzgebranntem, gelöschtem Kalk Einsumpfdauer mindestens 1 Jahr	
Hersteller	Holzalkbrennerei und Kalklager, D-93336 Altmannstein/Bayern	
Vertreiber	Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal/Schweiz Tel. 055 646 91 11/Fax 055 646 92 66/Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb/Tel. 055 646 92 19 E-Mail: info@kfn.ch	
Chemische Analyse	Bezogen auf Trockensubstanz	
	Ca(OH) ₂	95.3 %
	CaCO ₃	5.5 %
	CaO _{gesamt}	73.9 %
	MgO	0.6 %
	SiO ₂	0.8 %
	Fe ₂ O ₃	0.1 %
	Al ₂ O ₃	0.1 %
	Mn ₂ O ₃	< 0.1 %
	SO ₃	< 0.1 %
	Glühverlust	26.0 %
Physikalische Daten	Dichte	ca. 1.4 g/cm ³
	Gefrierpunkt	0 °C
	Weisswert (Spectro Color, R _v)	91.0 %
	Vor Frost schützen!	
Lieferformen	Sumpfkalk holzgebrannt	In Kesseln à 13 kg
	Sumpfkalk holzgebrannt	in Kesseln à 40 kg
	Sumpfkalk holzgebrannt	in Fässern à 80 kg
Bemerkungen	Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die im Merkblatt angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.	

