



## SAKRET Kaltasphalt BIT

BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

<b>Anwendungsbereiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden</li></ul>				
<b>Eignung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Für Boden</li></ul>				
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Festigkeit je nach Verdichtung</li><li>▪ Frei von Teerbestandteilen</li><li>▪ Sofort belastbar</li><li>▪ Plastische Endhärte</li><li>▪ Gebrauchsfertig</li><li>▪ Sehr lange haltbar</li></ul>				
<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kaltasphalt - DIN 1995</li><li>▪ Kalkhydrat</li><li>▪ Splitt 0 - 5 mm</li></ul>				
<b>Technische Daten:</b>	<table><tr><td>Verarbeitbar</td><td>in kaltem Zustand bis -5 °C</td></tr><tr><td>Schichtdicke</td><td>1 - 3 cm</td></tr></table>	Verarbeitbar	in kaltem Zustand bis -5 °C	Schichtdicke	1 - 3 cm
Verarbeitbar	in kaltem Zustand bis -5 °C				
Schichtdicke	1 - 3 cm				
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kanten der beschädigten Stelle begradigen und ca. 1 - 3 cm tief ausheben und säubern.</li></ul>				
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Das Produkt lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen und einebnen und mit einem Stampfer gut verdichten.</li><li>▪ Die letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit einem Stampfer gut verdichten und mit Sand oder Splitt im Überschuss abstreuen.</li><li>▪ Zu beachten: das Material ist für maschinelle Verdichtung nicht geeignet.</li><li>▪ Der Stampfer muss mit Wasser befeuchtet werden ansonsten bleibt das Produkt an Stampferflächen haften.</li><li>▪ Bei tiefen Temperaturen das Produkt auf Raumtemperatur erwärmen.</li><li>▪ Nach beendeter Arbeit den Behälter gut schließen.</li><li>▪ Kleinere Ausbesserungen sind sofort begehbar, größere Flächen erst nach einigen Stunden freigegeben.</li></ul>				
<b>Lagerung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Witterungsgeschützt und trocken.</li><li>▪ Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</li><li>▪ Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).</li></ul>				



## SAKRET Kaltasphalt BIT

BIT

**Entsorgung:**                   ▪ Produktreste unter Abfallschlüssel (AVV) 17 03 02 - Bitumengemische (keine kohlenwasserhaltige Bitumengemische)

**Hinweise:**                       ▪ Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### Lieferform Kaltasphalt BIT:

Optik	Verbrauch je cm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
schwarz	ca. 16,5 kg/m <sup>2</sup>	30 kg Eimer	24 St./Palette	51163000

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?  
Schreiben Sie uns ...