

ROC Füllflocken

Produktbeschreibung

gerissene Füllflocken aus harzgebundener Steinwolle für das nachträgliche Verfüllen von Hohlräumen.



Sack 14 kg

Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Nennwert Wärmeleitfähigkeit	λ_D	279	0.038	W/(m·K)
Brandverhalten		13501-1	A1	
Brandverhaltensgruppe		VKF	RF1	
Dichte			~ 80-100	kg/m³
Schmelzpunkt		4102-17	> 1000	°C
Diffusionswiderstandszahl	μ	12086	~ 1	