

# BIKUTOP EP5 WF flam

## Produktbeschreibung

Wurzelfeste Oberbahn

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Untergrundvorbehandlung gemäss SIA 271:2007 Ziffer 2.2.1.3 Tabelle 1.

## Produkteigenschaften

✓ Wurzelfest



<b>Rolle</b>	8 x 1.00 m 4 x 1.00 m, Kurzrolle
<b>Dicke</b>	5.0 mm

## Technische Daten

Merkmal	Symbol	Norm	Wert	Einheit
Flächenbezogene Masse		1849-1	<b>5.9</b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
Geradheit		1848-1	<b>≤ -20</b>	<b>mm/10m</b>
Wasserdichtheit		1928	<b>B</b>	<b>B = Typ T</b>
Brandverhalten		13501-1	<b>E</b>	
Brandverhaltensgruppe		VKF	<b>RF3 (cr)</b>	
Widerstand gegen stossartige Belastung		12691	<b>1500</b>	<b>mm</b>
Widerstand gegen statische Belastung		12730	<b>≥ 20</b>	<b>kg</b>
Widerstand gegen Durchwurzelung		13948	<b>B = bestanden</b>	
Kaltbiegeverhalten		1109	<b>≤ -20</b>	<b>°C</b>
Wärmebeständigkeit		1110	<b>≥ 100</b>	<b>°C</b>
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s	279	<b>250</b>	<b>m</b>
Masshaltigkeit		1107-1	<b>≤ 0.4</b>	<b>%</b>