

## BAUBIT KALTBELAG

Bituminöses Reparaturmischgut für den Strassenbau



### Beschreibung:

**BAUBIT KALTBELAG** ist ein kunststoffvergütetes, einbaufertiges Reparaturmischgut für dauerhafte Ausbrüche.

### Eigenschaften:

**BAUBIT KALTBELAG** ist ein Asphaltgemisch mit aushärtenden Eigenschaften, bestehend aus Splitt und einem speziellen Bitumenbindemittel.

**BAUBIT KALTBELAG** ist kalt einbaubar und weist dank dem polymermodifizierten Bindemittel eine hohe Endfestigkeit auf. Das Produkt ist nicht frostempfindlich und kann bei Aussentemperaturen von unter 0°C verarbeitet werden. Es enthält keine flüchtigen Lösemittel und ist somit VOC-frei.

**BAUBIT KALTBELAG** ist ausserdem tausalzbeständig und überzeugt durch seine gute Haftung. Die Schadstelle kann nach dem Einbau sofort befahren werden!

### Anwendung:

**BAUBIT KALTBELAG** wird im Strassenbau überall dort angewendet wo der Einsatz von Heissbelag aus zeitlichen oder saisonalen Gründen nicht möglich ist.

### Bedingungen:

- Dauerhafte und schnelle Beseitigung von Schäden in Asphaltbelägen
- Als Belagsersatz von Grabenaufbrüchen
- Zur Ausbesserung von Frostschäden
- Für provisorische Anrampungen
- Zum Verfüllen von Bohrlöchern

Die Unterlage muss sauber, frei von losen Bestandteilen sowie trocken sein. In der Regel genügt gründliches Abkehren.

### Lagerung:

Kühl in gut verschlossenem Eimer ca. 12 Monate

**Konditionen:**  
**Transportkostenanteil:**

Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.  
Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44  
Fax: 052 386 25 43



**Lieferzeit:**  
**Zahlungskonditionen:**

Ab Lager  
30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134  
CH-8493 Saland



**Bestellung bitte per E-Mail an [lager@baubit.ch](mailto:lager@baubit.ch)**

[www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
[info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)



## BAUBIT KALTBELAG

Bituminöses Reparaturmischgut für den Strassenbau



### Verarbeitung:

Die Kanten der Reparaturstelle sauber anschneiden. Es wird empfohlen, die Kanten (Flanken) und den Untergrund mit **BAUBIT VORANSTRICH** vorzustreichen. Die benötigte Menge Kaltmischgut aus dem Kessel nehmen und höhenge- recht einbauen. Mit dem Handstampfer oder der Walze sehr gut verdichten. Für den Finish kann die Schadstelle mit der Vibraplatte vibriert werden. Nach dem Einbau kann die verdichtete Oberfläche mit wenig Brechsand bestreut werden. Den angebrauch- ten Kessel gut verschliessen und kühl lagern.

Die Arbeitsgeräte mit **BAUBIT BITUREN** Bitumenreiniger gründlich reinigen.

### Zahlen & Fakten:

Lieferform:	Kunststoffeimer à 25 kg
Körnung:	0 bis 6 mm
Verbrauch:	ca. 25 kg pro m <sup>2</sup> bei 1 cm Einbaustärke
Verarbeitungstemperatur:	-10 bis + 35 °C
Hohlraumgehalt:	10bis15Vol.%
Bindemittelgehalt:	löslicher Anteil ca. 7.5%
Aushärtungszeit	je nach Temperatur bis ca. 2 Wochen
Rohdichte	2.45 g/cm <sup>3</sup>

### Hinweis:

**BAUBIT POLYMAC IST LÖSEMITTELFREI!**

**GRÖSSERE SCHICHTSTÄRKEN BLEIBEN LÄNGER WEICH UND VERFORMEN SICH BEI ZU GROSSER PUNKTU-  
ELLER BELASTUNG.**

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbind- lichen Beratung.

Bei Anwendung unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachge- mässe Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

**Konditionen:**  
**Transportkostenanteil:**

Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.  
Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44  
Fax: 052 386 25 43



**Lieferzeit:**  
**Zahlungskonditionen:**

Ab Lager  
30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134  
CH-8493 Saland



**Bestellung bitte per E-Mail an [lager@baubit.ch](mailto:lager@baubit.ch)**

[www.baubit.ch](http://www.baubit.ch)  
[info@baubit.ch](mailto:info@baubit.ch)

