

## BAUBIT FREDDOBIT 0-6 mm

Bituminöses Reparaturmischgut für den Strassenunterhalt

### Begriff

BAUBIT FREDDOBIT 0-6 mm ist ein kalt verarbeitbares Reparaturmischgut, bestehend aus einem polymermodifizierten Bindemittel und einem abgestuften Mineralgemisch.

### Beschreibung

BAUBIT FREDDOBIT 0-6 mm ist ein bituminöses Mischgut, das ideal zur Ausbesserung kleinflächiger Oberflächenschäden, als provisorischer Belag bis zur endgültigen Instandsetzung sowie für temporäre Anrampungen verwendet wird. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung lässt es sich auch bei niedrigen Temperaturen problemlos verarbeiten. Dank dem Plastizitätsbereich des Bindemittels ist auch bei Kälte keine Versprödung des Mischgutes zu befürchten.

Technische Daten	
Kornbereich/mm	0-6
max. Einbaustärke pro Arbeitsgang/mm	18 – 30
Verarbeitungstemperatur	-40 °C bis +60 °C

### Anwendung

Den Untergrund von losen Materialien säubern und die Ränder bei Bedarf nachschneiden und begradigen. Anschliessend die Ränder von Staub befreien und bei Bedarf einen Haftprimer, wie beispielsweise BAUBIT HAFT, auftragen. Den Kaltbelag einbringen und mit einem Handstampfer oder einer Vibrationsplatte verdichten. Optional kann der Belag mit Brechsand abgestreut werden. Der Belag ist sofort begehbar.

### Lieferform

Sack à 25 kg

### Lagerfähigkeit

9 Monate nach Herstellung

### Kornabstufung

0-6 mm

### Bedarf pro cm Schichtstärke

ca. 25 kg/m<sup>2</sup>

### Verarbeitungstemperatur

-10 °C bis +40 °C

## BAUBIT FREDDOBIT 0-6 mm

Bituminöses Reparaturmischgut für den Strassenunterhalt

### Wichtige Hinweise

Angebrochene Säcke müssen wieder luftdicht verschlossen werden, um ein Aushärten zu verhindern.

#### **Anmerkung**

Grundlage dieses Technischen Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen und dienen der unverbindlichen Beratung und Information. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte. Es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Falls nicht beschriebene Nutzungsarten oder andere Bedingungen zu berücksichtigen sind, bitte Beratung anfordern. Änderungen vorbehalten.