

Produktdatenblatt

Granovit-Spachtel 81

Zement-Universalspachtel

Produktebeschreibung Granovit-Spachtel 81 ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Spachtel für den Innen- und Aussenbereich. Er hat ein ausgeprägtes Stehvermögen und eine leichte Verarbeitung.

Zusammensetzung

Bindemittel: Zement, organische Bindemittel
 Zusatzstoffe: mineralische Füllstoffe
 Zusatzmittel: Luftporenbildner, Wasserrückhaltemittel, etc.

Anwendungsbereich Granovit-Spachtel 81 ist hervorragend geeignet für Sanierungen und Renovationen. Er haftet auf Fliesen und Natursteinen, auf Beton, Backstein, Kalksandstein, auf zementgebundenen, kunststoffvergüteten oder kunststoffgebundenen Grund- und Glattputzen, Abrieben und Farbanstrichen, auf diversen zementgebundenen Bauplatten, auf Metall, auf Holzplatten aller Art, etc. Haftet nicht auf Aluminium und schlecht auf OSB-Platten. Geeignet als Untergrund für mineralische bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze, etc.

Dank seinem speziellen Abbindeverhalten kann er, bei guten Baustellenbedingungen und unter Einhaltung der Verarbeitungsvorgaben der Folgebeschichtung, nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden.

Schichtstärke 1 - 5 mm
 Als Untergrund für 2-Komponenten-Farben: 3 mm.

Verbrauch pro m² ca. 1.1 kg / mm Schichtstärke

Lieferform Sack à 25 kg

Verarbeitung Wasserzugabe pro Sack ca. 13 Liter.
 Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten; kratzbar nach ca. 1 Stunde und während ca. 1 Stunde. Verarbeitung nicht unter +5° C

Granovit-Spachtel 81 wird von Hand auf genügend feste, tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei zweimaligem Auftrag ist die erste Schicht zwingend aufzurauen.

Granovit-Spachtel 81 darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA Empfehlungen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer- Verbandes SMGV sowie der aktuelle Stand der Bautechnik. Massgebend bei der Anwendung der Produkte sind immer die aktuellen Produktdatenblätter (www.granol.ch).

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert ist das Produkt bis zu 6 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14. L Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Sicherheitshinweise**Gefahr**

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.
Chromatarm nach SN EN 196/10.
Portlandzement [Cr(VI) < 0.2 ppm],
CAS-Nr. 65997-15-1, EG-Nr. 266-043-4

Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.

P260d: Staub nicht einatmen.
P280e: Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P501e: Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Granol AG

Zeughausstrasse 5, Postfach, CH-6210 Sursee
T +41 41 926 96 96
info@granol.ch, www.granol.ch

