

Permafix 229 FR



PUR Brandschutzschaum, mit Kombiventil

Für feuer- und rauchhemmende Abdichtungen und Abschottungen von Öffnungen in Wänden, Böden und Decken. Zur Montage von Tür- und Fensterrahmen sowie zum Füllen von Montagefugen an Rollladenkästen, zum Isolieren und Ausschäumen von Mauerdurchbrüchen, Fugen und anderen Hohlräumen.

Produktbeschreibung

Einkomponenten PU-Schaum, der durch Luftfeuchtigkeit zu einer festen, halbhartem Masse mit überwiegend geschlossenen Zellen aushärtet. Er ist schwer entflammbar und hat einen hohen Feuerwiderstand. Die Dose kann mit einer Pistole, sowie mit dem Röhrenadapter ausgeschäumt werden. Dazu einfach den Gewindeaufsatz abschrauben.

Eigenschaften

- gute Abdichtwirkung gegen Rauch und Gas
- gute Dämmeigenschaften
- Verwendung als Montage- und Füllschaum
- gute Haftung auf vielen Materialien
- alterungs- und feuchtigkeitsresistent
- entspricht EC1 Plus, sehr emissionsarm
- verrottet nicht, jedoch nicht UV-beständig!

Technische Daten

Basis	1K Polyurethan
Volumenausbeute (TM-1003)	Mit Pistole: ca. 40 Liter ±2 Mit Adapter: ca. 33 Liter ±2
Fugenausbeute (TM-1003)	Mit Pistole: ca. 36 m (20 x 50 mm) Mit Adapter: ca. 18 m (20 x 50 mm)
Dichte (TM-1019)	Mit Pistole: ca. 23 kg/m ³ ±2 Mit Adapter: ca. 34 kg/m ³ ±2
Druckspannung (TM-1011)	Mit Pistole: 45 kPa (bei 10% Stauchung) Mit Adapter: 90 kPa (bei 10% Stauchung)
Zugfestigkeit (TM-1018)	Mit Pistole: 80 kPa Mit Adapter: 165 kPa
Reissdehnung (TM-1018)	Mit Pistole: 12 % Mit Adapter: 12 %
Scherfestigkeit (TM-1012)	Mit Pistole: 60 kPa Mit Adapter: 60 kPa
Expansionsdruck (TM-1010)	Mit Pistole: ca. 1 kPa (nach ½ h) Mit Adapter: ca. 10 kPa (nach 3 h)
Nachexpansion (TM-1010)	Mit Pistole: 50 % (35 mm Fuge) Mit Adapter: 80 % (35 mm Fuge)
Dimensionsstabilität (TM-1004)	± 5%
Verarbeitungstemperatur	Optimal: +18°C bis +23°C Dose: +5°C bis +30°C Umgebung: +5°C bis +35°C Untergrund: +5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C

Aushärtung (bei +23°C und 50% r.F.)	Schaumstrang von Ø 30 mm: klebefrei: ca. 8 Min. ±3 schneidbar: Pistole 60 Min.; Adapter 110 Min. voll belastbar: ca. 24 Std.
Lagertemperatur	+10°C bis +25°C (trocken, <60%)
Lagerfähigkeit	12 Monate (kühl und trocken) Dose stehend lagern!

Lieferform

Aerosoldosen à 750 ml

Dose	750 ml	
Dosen/Karton	12	576 Dosen/Palette

Farbe

Schaum: rot (für visuelle Kontrolle)

Brandschutz

Brandverhaltensgruppe nach VKF
RF2 cr (geringer Brandbeitrag)

Brandkennziffer nach VKF
BKZ 5.1 (schwerbrennbar / starke Qualmbildung)

Baustoffklasse nach DIN 4102-1
B 1 (schwer entflammbar)

Bauteil-Klassifikation nach EN 13501-2
Bis **EI 240**

Anwendung für geradlinige horizontale und vertikale Fugen mit parallelen Fugenflanken. Für massive Bauteile aus Gasbeton, Beton, Betonsteinen und Mauerwerke mit voll ausgemörtelten Fugen.

Applikation	Typ	Mauerstärke cm	Fugenbreite mm	Klassifikation EI
Röhrchen- adapter, Wand	W - A	20	10	EI 240-V-X-F-W 0-10
	W - B	16	30	EI 120-V-X F-W 0-30
	W - C	16	45	EI 90-V-X-F-W 0-45
	W - D	10	35	EI 60-V-X-F-W 0-35
	W - E	10	20	EI 180-V-X-F-W 0-20
Röhrchen- adapter, Boden	F - A	20	10	EI 240-H-X-F-W 0-10
	F - B	16	30	EI 90-H-X-F-W 0-30
	F - C	16	45	EI 60-H-X-F-W 0-45
	F - D	10	35	EI 60-H-X-F-W 0-35
	F - E	10	20	EI 180-H-X-F-W 0-20
Pistole, Wand	W - A	20	10	EI 240-V-X-F-W 0-10
	W - B	16	30	EI 120-V-X F-W 0-30
	W - C	16	45	EI 60-V-X-F-W 0-45
	W - D	10	35	EI 90-V-X-F-W 0-35
	W - E	10	20	EI 240-V-X-F-W 0-20
Pistole, Boden	F - A	20	10	EI 240-H-X-F-W 0-10
	F - B	16	30	EI 120-H-X-F-W 0-30
	F - C	16	45	EI 60-H-X-F-W 0-45
	F - D	10	35	EI 60-H-X-F-W 0-35
	F - E	10	20	EI 180-H-X-F-W 0-20

W = Wand (Wall); vertikale Fuge

F = Boden (Floor); horizontale Fuge

Verarbeitung**Untergrundvorbereitung**

Die Untergründe müssen sauber, tragfähig sowie staub- und fettfrei sein. Sie sind vor dem Ausschäumen gut mit Wasser anzufeuchten. Stark saugende und abkondensierende Untergründe vorgrundieren. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon und Teflon. Anwendungen mit Polystyrolplatten (EPS, XPS) und PUR-Platten möglich.

Gebrauchsanweisung für Dose

Dose auf Zimmertemperatur (optimal +20°C) bringen, z.B. durch aufwärmen oder abkühlen im Wasserbad. Danach vor Gebrauch kräftig schütteln (ca. 30 mal).

Anwendung mit Röhrenadapter:

Schraubgewinde entfernen. Röhrenadapter bis zum Anschlag auf das Ventil drehen. Dose mit Ventil nach unten halten und Schaumaustritt durch Druck auf den Adapter regulieren. Schaumreste im Ventil mit dem Reiniger Permafix 251 entfernen. Angebrochene Dosen innert 2 Wochen aufbrauchen.

Anwendung mit Pistole:

Sicherung entfernen. Schaumpistole bis zum Anschlag auf das Dosenventil aufschrauben. Durch Drehen der Dosierschraube an der Pistole die gewünschte Fördermenge einstellen. Grundsatz: je geringer die Düsenöffnung, umso mehr Gesamtausbeute ergibt eine Dose – deshalb Dosierschraube gezielt einsetzen. Pistole so halten, dass das Ventil der Dose nach unten zeigt. Abzughebel drücken. Bei Unterbruch des Arbeitsvorganges Dosierschraube schliessen. Wichtig ist, dass die Dose mit der Pistole verschraubt bleibt, damit die Schaumresten im Adapter nicht austrocknen können. Der Arbeitsvorgang kann bis zu 4 Wochen lang unterbrochen bleiben. Wenn die Dose leer ist, sofort neue Dose aufschrauben (vorher kräftig schütteln und ca. ¼ der Dose ausschäumen) oder Pistole mit Permafix 251 reinigen.

Zu beachten: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Anwendung des Schaums

Hohlräume sparsam ausfüllen, da sich die Masse während dem Aushärten ausdehnt. Tiefe Hohlräume schichtweise ausschäumen, **maximal 3 cm** dick. Jede Schicht gut befeuchten und komplett aushärten lassen vor dem Einbringen einer neuen Schicht. Bei einer zu grossen Schaummenge kann ein Nachtreiben die Folge sein.

Der ausgehärtete Schaum kann überputzt werden. Den Schaum vor UV schützen! Die Schaumausbeute ist stark abhängig von der Temperatur und der vorhandenen Feuchtigkeit. Die angegebene Ausbeute ist unter Laborbedingungen von +23°C und einer relativen Luftfeuchte von 50% ermittelt worden.

Reinigung

Frische Schaumflecken sofort mit Permafix 251 Polyurethan-Schaum-Reiniger behandeln. Ausgehärteter Schaum lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Bemerkungen

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.