

# PRODUKTDATENBLATT

## Sika® FastFix-131 R

SCHNELL ABBINDENDER ZEMENTMÖRTEL FÜR VERSETZ-, MONTAGE- UND REPARATURARBEITEN



### PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiger, schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau.

### ANWENDUNG

- Betoninstandsetzung (Prinzip 3, Methode 3.1 gemäss EN 1504-9), zum Reprofilieren auf Beton- und Mörteluntergründen
- Statische Verstärkung (Prinzip 4, Methode 4.4 gemäss EN 1504-9), erhöhte Tragfähigkeit der Betonstruktur durch Zugabe von Mörtel
- Erhalt oder Wiederherstellung der Passivität (Prinzip 7, Methode 7.1 und 7.2 gemäss EN 1504-9)

### VORTEILE

- Einfach applizierbar
- Faserverstärkt

- Schichtdicken bis zu 50 mm pro Arbeitsgang möglich
- Klasse R4 gemäss EN 1504-3
- Sulfatbeständig
- Ausgezeichnetes Schwindverhalten
- Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen
- Hohe Frost- und Frosttausalzbeständigkeit
- Brandklasse A1

### PRÜFZEUGNISSE

- EN 1504-3: Hartl Ges.m.b.H., Seyring (AT): Prüfbericht Nr. 2-30337/2 vom 05.11.2015
- Frost-/Tausalzbeständigkeit BE II FT: LPM AG, Baustoffprüfinstitut, Beinwil am See (CH): Prüfbericht Nr. A-42`596-1 vom 14.09.2015
- Leistungserklärung (DoP) Nr. 0202010100300000921029: CE-Kennzeichnung gemäss den Anforderungen der Norm EN 1504-3:2005 durch die zertifizierten Fremdüberwacher 1139 und 1140

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Zement, ausgewählte Zuschlagstoffe und Zusätze		
<b>Lieferform</b>	Sack:	12 kg (Kunststoffeimer)	25 kg
	Palette:	32 x 12 kg (384 kg)	42 x 25 kg (1 050 kg)
<b>Aussehen/Farbton</b>	Grau		
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebilde: 12 Monate ab Produktionsdatum		
<b>Lagerbedingungen</b>	Im unbeschädigten Originalgebilde kühl und trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen!		
<b>Dichte</b>	Festmörteldichte:	~ 2.15 kg/l	
<b>Grösstkorn</b>	D <sub>max</sub> :	0.9 mm	
<b>Löslicher Chlorid-Ionen-Gehalt</b>	≤ 0.05 %	(EN 1015-17)	

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

<b>Druckfestigkeit</b>	<b>Klasse R4</b>			
	<b>1 Tag</b> ~ 30 MPa	<b>7 Tage</b> ~ 42 MPa	<b>28 Tage</b> ~ 60 MPa	(EN 12190)
	<b>6 Stunden</b> ~ 20 MPa (+10 °C)	<b>28 Tage</b> ~ 50 MPa (+10 °C)		(EN 196-1)
<b>E-Modul (Druck)</b>	≥ 20 GPa			(EN 13412)
<b>Biegezugfestigkeit</b>	<b>1 Tag</b> ~ 4 MPa (+10 °C)	<b>28 Tage</b> ~ 10 MPa (+10 °C)		(EN 196-1)
<b>Haftzugfestigkeit</b>	~ 2.6 N/mm <sup>2</sup>			(EN 1542)
<b>Schwinden</b>	~ 508 µm/m			(EN 12617-4)
<b>Temperaturwechselverträglichkeit</b>	<b>Teil 1: Frost-, Taubeanspruchung</b> ~ 2.1 MPa			(EN 13687-1)
<b>Brandverhalten</b>	Euroklasse A1			(Deklariert)
<b>Frost-Tausalzbeständigkeit</b>	WFT-L = 87 %			(BE II FT nach DR)
<b>Kapillare Wasseraufnahme</b>	~ 0.22 kg/(m <sup>2</sup> * h <sup>0.5</sup> )			(EN 13057)
<b>Karbonatisierungswiderstand</b>	Karbonatisierungstiefe $d_k \leq$ Bezugsbeton (MC(0.45))			(EN 13295)

## ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Mischverhältnis</b>	~ 1.6 - 1.8 l Wasser pro 12 kg Pulver ~ 3.4 - 3.6 l Wasser pro 25 kg Pulver
<b>Verbrauch</b>	Pro 1 cm Schichtstärke und m <sup>2</sup> : ~ 20 kg Pulver Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Dicke der applizierten Schicht abhängig.
<b>Ergiebigkeit</b>	12 kg Pulver ergeben: ~ 6.3 l Mörtel 25 kg Pulver ergeben: ~ 13.2 l Mörtel
<b>Schichtdicke</b>	Min. 5 mm, max. 50 mm
<b>Lufttemperatur</b>	Min. +5 °C, max. +25 °C
<b>Untergrundtemperatur</b>	Min. +5 °C, max. +25 °C
<b>Verarbeitungszeit</b>	~ 5 - 10 Minuten (+20 °C)

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT/VORBEHANDLUNG

#### Beton

Der Betonuntergrund muss tragfähig sein und eine genügende Druckfestigkeit (> 25 MPa) sowie eine minimale Haftzugfestigkeit von 1.5 MPa aufweisen. Der Untergrund muss sauber, fett- und ölfrei sein, ohne lose oder schlecht haftende Teile. Zementhaut, Anstriche oder andere Oberflächenbehandlungsmittel müssen vollständig entfernt sein. Untergründe müssen immer eine genügende Rautiefe aufweisen.

#### Stahloberflächen

Rost, Zunder, Mörtel, Beton, Staub und anderes loses oder schädliches Material, welches die Haftung verringert oder zur Korrosion beiträgt, muss entfernt werden (Sa 2 gemäss ISO 8501-1). Weitere Informationen sind der Norm EN 1504-10 zu entnehmen.

## MISCHEN

Entsprechend dem angegebenen Mischverhältnis das Wasser in einem geeigneten Gefäss vorlegen. Unter dauerndem Rühren das Pulver langsam und vollständig zugeben. Die Mischzeit beträgt mindestens 1 Minute. Damit möglichst wenig Luft eingerührt wird, nieder-touriges elektrisches Rührwerk (max. 500 U/Min.) verwenden.

Bei händischem Mischen mindestens so lange mischen bis der Mörtel knollenfrei und homogen ist.

Nur so viel Sika® FastFix-131 R anmischen wie innerhalb von 5 - 10 Minuten verarbeitet werden kann.

Bei tiefen Temperaturen warmes Wasser verwenden.

Bereits erstarrter Mörtel darf nicht durch Zugabe von Wasser wieder verarbeitbar gemacht werden.

## APPLIKATION

Für eine gute Haftung Sika® FastFix-131 R vorgängig mit einer Bürste in den mattfeuchten Untergrund einmassieren. Anschliessend wird der Mörtel mit Spachtel oder Kelle aufgetragen. Die Oberfläche kann anschliessend mit einer Traufel geglättet und mit einem Schwamm abgerieben werden. Ein Verstreichen mit einem grossen Pinsel oder Besen ist ebenfalls möglich.

Der Untergrund ist bis zur Kapillarsättigung vorzunässen und muss bis zur unmittelbaren Applikation mattfeucht sein. Stehendes Wasser ist zu entfernen.

Die Oberflächengestaltung hat möglichst ohne Wasser zu erfolgen, da zusätzliches Wasser die Mörtel-eigenschaften mindert.

Bei Temperaturen unter +10 °C muss der Mörtel in Innenräumen gelagert und das Anmachwasser vorgewärmt werden, um eine möglichst schnelle Erhärtung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich ausserdem, die Mörteloberflächen mit Thermomatten abzudecken.

Bei Unklarheiten Musterfläche anlegen.

## NACHBEHANDLUNG

Der frische Mörtel muss durch geeignete Massnahmen gegen zu schnelles Austrocknen geschützt werden. Es ist eine mörtelübliche Nachbehandlung, wie z. B. Abdecken mit feuchtem Vlies oder PE-Folie oder Applikation eines Verdunstungsschutzes, durchzuführen.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

## WEITERE HINWEISE

Applikation bei direkter Sonneneinstrahlung und/oder starkem Wind vermeiden.

Die Maximalmenge an Wasser nicht überschreiten.

Nur auf sauberen und vorbereiteten Untergrund auftragen.

Während der Oberflächenbearbeitung kein zusätzliches Wasser hinzugeben, dies würde zu Verfärbung und Rissbildung führen.

Frisch appliziertes Material vor Frost schützen.

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

**Sika Schweiz AG**

Tüffenwies 16

CH-8048 Zürich

Tel. +41 58 436 40 40

sika@sika.ch

www.sika.ch



Produktdatenblatt  
Sika® FastFix-131 R  
November 2018, Version 01.02  
020201010030000092

SikaFastFix-131R-de-CH(11-2018)-1-2.pdf

